



1025 SUPERFLOW

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-12-04

BESKRIVNING AV PRODUKT

SUPERFLOW är en mycket lättflytande avjämningsmassa för tunna lagningar och snabb mattläggning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SUPERFLOW är avsett för avjämning av betong underlag som skall förses med beläggning. Superflow ger en mycket jämn och slät yta och är avsedd för bostäder och kontor. Vid lagning på andra underlag kontakta Bostik.

ARBETSBESKRIVNING

Underlag: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. samt fast och hårt utan krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget ska hålla +10°C - +25°C. Primning: För att förbättra vidhäftningen, förhindra snabb uttorkning och blåsbildning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 på sugande underlag. På icke sugande underlag använd Ardagrund Express. Blandning: Till 25 kg pulver tillsätts 5,8 liter rent vatten(+5C - +20C). Blandningen utförs med vispförsedd bormaskin till en klumpfri och lättflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd ej varmvatten vilket medför snabb uttorkning och sprick-bildning. Applicering: Massan pumpas eller hälls ut på underlaget och flyter själv samman till en jämn och plan yta. Man kan styra massan med en tandad eller slät spackel vid utläggning. Blandad massa bör förbrukas inom 20 minuter. Tiderna är dock beroende av temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb uttorkning.


MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad. Produkten innehåller ej kasein.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Tekniska data	
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,25 mm
Skiktjocklek	2-10 mm
Användningstid	ca 20 minuter
Gångbar efter	ca 3 h beroende på temperatur (min.+18°C)
Belägningsbar efter	ca 24 h i skiktjocklek upp till 10 mm eller när RF är under tillåtet värde för aktuell beläggning.
Åtgång	1,6 kg per m ² och mm
Vattenåtgång	5,8 liter / 25 kg produkt
Flytförmåga (SS 923519)	155 - 170 mm (50x22 mm ring)
Tryckhållfasthetsklass	C30
Böjdraghållfasthetsklass	F8
Vidhäftningshållfasthet	>1,5 MPa
Ytdraghållfasthet	>2,0 MPa
Motstånd mot rullande hjul	RWFC 250N
Krympning	<0,5 mm/m
pH i härdat material	ca 11
Brandtekniska egenskaper (EN 13501-1)	A2fl-s1
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Förpackning	25 kg säck
Lagring	6 månader torrt, svalt i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

