



# Acryl Deco Express

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-08-17

### PRODUKTBESKRIVELSE

Malerakryl af høj kvalitet med Bostiks SPO-teknologi. Omgående overmalingsbar med de fleste farvetyper/malinger uden risiko for dannelse af sprækker i malingen på smalle fuger. Reducer ventetiden til nul!

### ANVENDELSE

Bruges til tætning i forbindelse med indendørs malearbejde mellem væg/loft, rundt om vinduer/døre/sprækker og andre forbindelsesfuger imod normalt forekommende byggematerialer, når malerarbejdet skal påbegyndes umiddelbart efter malerarbejdet. Brug bagstopliste ved brede fuger (10-20 mm). Tilpas fugedybden, så det svarer til fugebredden.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Overfladerne skal være tørre, rene og fedtfri. Begynd straks at glatte efter påføringen med et egnet/passende værktøj. Undgå direkte overmaling af brede fuger ved tykkelser på over 5 mm. Test overmalingsbarheden med en såkaldt snedkergrunder for at undgå dannelse af sprækker i dækmalingen. Kan klare fugebevægelser op til 10 %. Porøse overflader skal forbehandles (1 del fugemasse/2 del vand) for at optimere vedhæftningen mellem fuge og underlag.

Bostik Acryl Deco Express er en ny type produkt. Det er derfor vigtigt, at du som bruger tænker på, hvordan dette produkt kan skille sig ud fra de øvrige malerakryler/latexfuger, som findes på markedet.

Begynd med at åbne patronen med et egnet skæreværktøj/kniv. Skru mundstykket på, og skær toppen af i en 45 graders vinkel. Tilpas åbningen til fugeåbningens bredde (direkte overmaling er optimal ved fugebredder på 4-7 mm).

Påfør fugemassen med underlaget i et tempo, så du kan kontrollere, at vedhæftningen mod underlaget bliver godt. Fugemassen skal udfylde hele fugeåbningen og fæstne mod fugesiderne. Dette er ekstra vigtigt, når fugemassen bruges på lodrette flader eller i loft/væg-vinklen. Udjævn fugen med et egnet værktøj, så overfladen bliver glat – eller brug den metode, som du plejer at anvende. Overfladen er nu klar til overmaling! Alternativ: Hvis fugefladen er jævn straks efter påføringen, så begynd omgående malerarbejdet direkte på fugefladen med en blød pensel!

### SIKKERHED

Fugemassen lever op til de høje krav til miljø og arbejdsmiljø og afgiver lave udslip til omgivelserne. For yderligere information kan du altid rådføre dig med det gældende sikkerhedsdatablad, inden produktet bruges.

### TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	1-komponent Akryldispersion med letvægtsfiller
Hærdningssystem	Fordampning af vand
Densitet	0,70 kg/l
Farve	Hvid (nærmeste farvematch S0500-n)
Opbevaringstemperatur	Til -15 °C, ikke frostfølsom
Egenskaber efter påføring	
Brugstemperatur	+5 °C til +40 °C
Temperaturresistens	-20 °C til +75 °C
Skinddannelsestid	2 min. ved stuetemperatur
Overmalingsbar efter	Umiddelbar efter påføring og udjævning af overfladen

Gennemtør fuger	1-2 døgn ved (5x5 mm) ved +25 °C og 60 % RF
Hårdhed	33 Shore A
Bevægelsestolerance	±10 % af den oprindelige fugebredde
Overmalingsbar	Med vandbaseret dispersionsfarve og en række øvrige typer af malinger. Rådfør dig med Bostiks Malingsguide vedrørende målingsfuger, inden arbejdet påbegyndes.

#### KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

**Bostik A/S**, Tlf: 44 84 15 00, [www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.