



Acryl Deco Express

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-10-12

BESKRIVNING AV PRODUKT

Högkvalitets målarakryl med Bostik SPO-teknologi. Omgående övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i färgen på smala fogar. Reducera väntetiden till noll!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Använd för tätning i samband med inomhusmålningsarbeten mellan vägg/tak, runt fönster/dörr/sprickor och andra anslutningsfogar mot vanligt förekommande byggmaterial när målningsarbetet måste påbörjas omedelbart efter fogningen. Använd botteningslist vid breda fogar (10-20 mm). Anpassa fogdjupet så att det då motsvarar fogbredden.

ARBETSBEKRIVNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Påbörja omedelbart att släta efter applicering med lämpligt/passende verktyg. Undvik direkt övermålning av breda fogar med tjocklek mer än 5 mm. Testa övermålningsbarheten med en sk snickerigrund för att undvika sprickbildning i täckfärgen. Klarar fogrörelser upp till 10%. Porösa ytor ska förbehandlas (1 del fogmassa/2 del vatten) för att optimera vidhäftningen mellan fog och underlag.

Bostik Acryl Deco Express är en ny typ av produkt. Det är därför viktigt att du som användare tänker på hur denna produkt kan skilja sig från de övriga målarakryler/latexfogar som finns på marknaden.

Börja med att öppna patronen med lämpligt skärverktyg/kniv. Skruva på munstycket och skär av toppen i en 45 graders vinkel. Anpassa öppningen till fogöppningens bredd (direkt övermålning är optimalt vid fogbredd 4-7 mm).

Applicera fogmassan på underlaget i en takt så att du kan kontrollera att vidhäftningen mot underlaget blir bra. Fogmassan ska fylla ut hela fogöppningen fästa mot fogsidorna. Detta är extra viktigt när fogmassan används på vertikala ytor eller i tak/vägg-vinkeln. Jämna av fogen med ett lämpligt verktyg så att ytan blir slät – eller använd den metod som du brukar använda. Ytan är nu redo för övermålning! Alternativt: Om fogytan är jämn direkt efter applicering - påbörja omgående målningsarbetet direkt på fogytan med en mjuk pensel!

MILJÖ & HÄLSA

Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.

TEKNISK DATA

Egenskap före applicering	
Materialtyp	1-komponent Akryldispersion med lättviktsfiller
Härdsystem	Avdunstning av vatten
Densitet	0,70 kg/l
Färg	Vit (närmaste färgmatchning S0500-n)
Lagringstemperatur	Till -15°C, ej frostkänslig
Egenskap efter applicering	

Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Temperaturrestans	-20°C till +75°C
Skinbildningstid	2 min vid rumstemperatur
Övermålningsbar efter	Omedelbart efter applicering och avjämning av yta
Genomtorr fog	1-2 dygn vid (5x5 mm) vid +25°C och 60% RF
Hårdhet	33 Shore A
Rörelseupptagande förmåga	±10% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar	Med Vattenbased dispersionsfärg och en rad övriga färgtyper. Rådgör med Bostiks Målningsguide för målningsfogar innan arbete påbörjas.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50
21, **www.bostik.se**

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.