

Ardacolor Flex

FLEXIBELE VOEGMORTEL, THERMISCH HOOG BELASTBAAR

VOORDELEN

- Snel uithardend
- Gemakkelijk te verwerken, goede vervormbaarheid
- Hoge weerstand tegen mechanische belasting

PRODUCT

Ardacolor Flex is een zeer goed slijbbare voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen. Door een aantal voordelige producteigenschappen is Ardacolor Flex universeel toepasbaar. Ardacolor Flex is chromaatarm volgens EU-VO 1907/2006 (REACH). Geschikt voor voegen van 3 - 20 mm.

TOEPASSINGEN

Voor het voegen van keramische wand- en vloerbekledingen, steenstrippen, klinkers, betonsteen, glasbouwstenen en verkleuringsongevoellig natuursteen. Op balkons en terrassen, in omlopen, sanitaire ruimtes, natte ruimtes, bij verkeersgebouwen zoals tunnels en stations, vervormbare ondergronden zoals verwarmingsdekvloer, op droge dekvloer, betondelen, houtspaanplaten en op ondergronden met sterke temperatuurschommelingen zoals koelhuizen, expositieruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

- Voor voegbreedten van 3 tot 20 mm, ook onder water.
- Voor wand en vloer (ook op vloerverwarming).
- Hoge flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès.

VERWERKING

Ondergrond

Voor het begin van de werkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het voegmateriaal. Verwerken: Geadviseerde verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond): +5°C en +25°C.



Mengen

In een schone aanmaakemmer schoon en koud water gieten. Voor 25kg ca. 4,0 - 5,0 liter water of voor 5kg ca. 0,8 - 1,0 liter water. Daarna Ardacolor Flex al mengend toevoegen tot een klontvrij, homogene massa ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600 rpm. Na een zogenaamde 'rijptijd' van ca. 4 minuten nogmaals kort mengen. Het mengsel is nu gereed om te verwerken. Het mengsel kan bij +20°C ca. 30 min. verwerkt worden.

Opmerking

Aangestijfd materiaal kan binnen de verwerkingstijd van 30 minuten door middel van oproeren weer smeugig worden gemaakt.

Aanbrengen

Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden aangebracht. Na het dof worden van de voegmortel (na ca. 10 - 15 minuten) kan men beginnen met het reinigen van het tegelwerk. Daarna aansluitend wederom met een schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het tegelwerk wederom diagonaal op de voeg af te sponzen.

Verbruik

ca. 0,5 - 5,0 kg/m² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte. Na droging (ca. 24 uur na het voegen) de resterende cementsluiser met een droge, schone doek afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging bv. bij sterk absorberende ondergrond dient men de voeg voldoende na te bevochtigen. Ardacolor Flex is na ca. 2 uur beloopbaar, na ca. 12 uur belastbaar en na 7 dagen vol belastbaar.

Advies

Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor aaneensluitende oppervlakken adviseren wij voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de ondergrond onder dezelfde verwerkingsomstandigheden in te voegen.

Reinigen van het gereedschap

Gereedschap direct reinigen met water.

Artikelnummer	EAN code	Kleur	Verpakking
30603959	4026923605197	manhattan	zak 5 kg
30603958	4026923605203	middel grijs	zak 5 kg
30605738	4026923605289	donker grijs	zak 5 kg
30603957	4026923605210	antraciet	zak 5 kg
30603956	4026923605227	manhattan	zak 25 kg
30603955	4026923605234	middel grijs	zak 25 kg
30605737	4026923605296	donker grijs	zak 25 kg
30603954	4026923605241	antraciet	zak 25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. Gedurende 18 maanden houdbaar (in originele verpakking).

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.thevercs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	mengsel van cement, zand en toeslagstoffen
Mengverhouding	4,0 - 5,0 ltr water op 25 kg of 0,8 - 1,0 ltr water op 5 kg.
Voegbreedte	van 3 tot 20 mm
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verbruik	ca. 0,5 - 5,0 kg/m ² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten na mengen (bij +20°C)
Begaanbaar	na ca. 2 uur
Belastbaar	na ca. 12 uur
Waterdichtheid	voldoet aan de verhoogde waterafstotende CG2 WA eisen conform EN 13888
Pallet	192 (zak 5 kg) 42 (zak 25kg)

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be