

Ardaflex Turbo

SZYBKA ELASTYCZNA ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA

KARTA TECHNICZNA TI19

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Do płytek ceramicznych i kamionki szlachetnej
- Odpowiedni na podłogi ogrzewane
- Na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń
- Możliwość chodzenia i fugowania już po 3 godzinach

OPIS PRODUKTU

Ardaflex Turbo jest cienkowarstwową zaprawą wzbogaconą o dodatki z żywic syntetycznych, które ułatwiają obróbkę oraz przyspieszają pełną obciążalność. Związana zaprawa klejowa jest odporna na działanie mrozu i wody. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz oraz pod wodą.


Ardaflex Turbo spełnia wymagania C2FT według EN 12004 oraz Dyrektywy "Zaprawy elastyczne".

ZASTOSOWANIE

Do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, kamionki szlachetnej, mozaiki porcelanowej, delikatnych płytek ceramicznych, a także płyt izolacyjnych oraz płyt gipsowo-kartonowych.

DANE TECHNICZNE

Baza	cement i polimery
Kolor	szary
Czas obróbki	30-40 minut (w zależności od temperatury)
Czas otwarty	15 minut (w zależności od temperatury i chłonności podłoża)
Fugowanie	po około 3 godzinach (w zależności od temperatury i chłonności podłoża)
Możliwość chodzenia	po 3 godzinach
Pełna obciążalność	po 24 godzinach, a w zastosowaniu przemysłowym po 7 dniach
Odporność temperaturowa	do +80°C
Temperatura aplikacji	+ 5°C do +25°C
Klasyfikacja wg EN 12004 C2FT	C= cement 2 = przyczepność >1,0 N/mm ² T= tiksotropowość F= szybkoobciążalny
Klasyfikacja odkształcalności EN 12002 S1	S1 = ugięcie > 2,5 mm <5,0 mm



RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, beton lekki, komórkowy, jastrych cementowy, z asfaltu lanego oraz anhydrytowy, tynk cementowy, wapienny i gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-piśśniowe, a także stare płytki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, nośne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem Ardagrip Classic.

Zagruntowane jastrychy anhydrytowe pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę.

SPOSÓB UŻYCIA

Ardaflex Turbo wymieszać z wodą w czystym pojemniku w proporcji: na 25 kg zaprawy 6 l wody. Przy użyciu mieszadła do zapraw wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Pozostawić na około trzy minuty, a następnie jeszcze raz krótko przemieszać. Zaprawa jest gotowa do użycia. Może być wykorzystana przez kolejne 30-40 minut przy temperaturze +20°C. Utwardzone pozostałości masy nie nadają się do dalszej obróbki.

Gładką stroną pacy nałożyć na podłoże cienką warstwę Ardaflex Turbo. Następnie na świeżą warstwę kontaktową nanieść kolejną powłokę zaprawy i rozprowadzić pacą zębatą odpowiednio dobraną do formatu płytek. Jednorazowo można pokryć zaprawą tylko taki obszar, aby płytki układane były zawsze na świeżej warstwie kleju.

Czas otwarty (czas układania) wynosi, w zależności od warunków otoczenia i podłoża, około 15 minut (przy +20°C).

Podczas układania płytek na zewnątrz budynków należy uważać, aby klejone były całą powierzchnią bez powstawania pustek skurczowych. W takim przypadku może być konieczne układanie metodą kombinowaną, czyli

podwójnego smarowania.
Należy pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu oraz wypełnieniu fug między płytkami.

NARZĘDZIA

Mieszadło do zapraw, paca zębata.

ZUŻYCIE

Zużycie w zależności od stosowanej pacy zębatej:

Format płytki	Uzębienie mm	Nazwa	Zużycie kg / m ²
do 50 mm	3x3x3	C3	1,5
od 50-108 mm	4x4x4	C1	1,8
od 108-200 mm	6x6x6	C2	2,3
powyżej 200 mm	8x8x8	C4	3,0

CZYSZCZENIE

Świeże zanieczyszczenia zaprawą klejową należy usunąć przy użyciu wody. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od temperatury i rodzaju podłoża. Standardowo wynosi od 3 do 24 godzin.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30604737	worek 25 kg

ATESTY



GISCODE

ZP1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Ardagrip Classic

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.