



# FSF TURBO

## VANTAGENS

- Uso interno e externo
- Agarre inicial em 3 segundos
- Máxima resistência após curado
- Aplicável em superfícies úmidas
- Resistente aos raios UV
- Sem solvente, sem isocianato

## DESCRIÇÃO

Adesivo extra forte, com agarre imediato. Isento de silicone, solventes e isocianatos. Possui alto desempenho, permitindo a colagem/fixação imediata de elementos até 22kg/cm<sup>2</sup>, sem a necessidade de qualquer suporte. Pode ser aplicado em superfícies úmidas.

## USOS RECOMENDADOS

Adesão de diversos materiais tais como: vidros, cerâmicas, pedras, metais, plásticos paines de poliéster, epóxi, poliuretando, aço inoxidável, alumínio, cobre, zinco, chumbo e madeira. Recomendado para fixação imediata de elementos com peso máximo de 22kg/cm<sup>2</sup>, mesmo em superfícies verticais, sem a necessidade de apoio/suporte.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a serem vedadas/unidas devem estar limpas, secas e isentas de pó, engobe e graxa. Com uma pistola aplicadora, aplicar um cordão de adesivo vertical com 10-20cm de distancia entre si. Não aplicar o adesivo no perímetro da superfície para permitir a entrada de ar/ventilação. Os cartuchos da Bostik-Fortaleza já são fornecidos com um bico especial em forma triangular, para permitir a aplicação de um cordão com as dimensões adequadas. Durante a aplicação, manter a pistola a cerca de 90° relativamente à superfície sobre a qual será aplicada. Pressionar firmemente ambas as superfícies, assegurada a espessura mínima entre ambas de 2-3mm.

## RENDIMENTO

Um cartucho considerando um cordão de 5 mm de diâmetro tem um rendimento de 10 metros lineares.

## RESTRIÇÕES DE USO

Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA e PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Manter fora do alcance de crianças. Em caso de contato acidental, procure um médico levando esta ficha técnica e a FISPQ do produto.

## ARMAZENAGEM

18 meses em local seco e com temperaturas inferior à 25°C



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE	HÍBRIDO
MODULO DE ELASTICIDADE A 100% (N/MM <sup>2</sup> )	1,39 MPa
DENSIDADE	1,57 G/ML
TEMPO DE FORMAÇÃO DE PELE(20 °C/50% UR)	15 MIN
VELOCIDADE DE CURA (20°C/50%UR)	3MM/24H
DUREZA SHORE "A" . (DIN 53505)	60
RESISTENCIA A TRACÇÃO (N/MM <sup>2</sup> )	2,18 MPa
ALONGAMENTO À RUTURA	>100%
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	-40°C A +100°C
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+ 5°C A +35°C

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
11-4784-9707

## Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP  
[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)  
sac@bostik.com

