



ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO INTERNO

VANTAGENS

- Uso interno
- Especial para Porcelanatos
- Liberação para tráfego em 7 dias.

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento revestimento porcelanato em áreas internas.

INDICAÇÕES

Uso: interno. Áreas: secas e úmidas

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Revestimento porcelanato com dimensões até 1,00 x 1,00 m

CORES DISPONÍVEIS

Cinza e Branco

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em piscinas, saunas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Para o assentamento de pedras naturais, pastilhas de vidro e porcelanas, utilize produtos específicos.

ADVERTÊNCIAS

A superfície de aplicação deve estar apurada e plana. O verso das placas cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência do Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza.

Placas cerâmicas com área igual ou superior a 900cm² (Ex: 30 X 30cm) devem receber uma aplicação de Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza também em seu verso, formando cordões que deverão ser cruzados com os cordões formados na superfície a ser utilizada.

Placas cerâmicas de qualquer dimensão que apresentem reentrâncias ou saliências maiores que 1mm, ou que sejam assentadas em áreas de alto tráfego, devem receber uma aplicação do Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza também em seu verso para efetuar total preenchimento.

Sempre mantenha juntas de assentamento entre as placas conforme especificações do fabricante do revestimento.

Sempre mantenha as juntas de movimentação, desolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753 e ABNT NBR 13.754.



INTRUÇÕES DE USO

Carregue a desempenadeira de aço com Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2m² formando uma camada uniforme de 3 a 4mm de espessura. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira num ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos ou cordões.

O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado, sem adição de água.

.A seguir, assente as placas cerâmicas sobre os cordões do Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza, fazendo-as deslizar até a posição final.

Com o auxílio de um martelo de borracha promova leves impactos sem danificar a superfície das placas cerâmicas até amassar totalmente os cordões do Cimento Colante Porcelanato Interno Bostik- Fortaleza e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:	CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS CLASSIFICADOS E ADITIVOS ESPECIAIS NÃO-TÓXICOS.
COR:	CINZA E BRANCO
CONSUMO*:	APLICAÇÃO SOMENTE NA BASE: 6KG/M ² APLICAÇÃO NA BASE E NO VERSO DA PLACA: 8,5 - 12KG/M ²
TEMPERATURA:	AMBIENTE: +5 ° C ATÉ +40 ° C SUPERFÍCIE: +5 ° C ATÉ +27 ° C
ESPESSURA	3 - 6 MM
DENSIDADE	1,8 ± 0,1G/CM ³
VALIDADE:	18 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM.
EMBALAGENS:	SACO PLÁSTICO DE 20KG

* Desempenadeira 8x8x8

ENSAIOS BASEADOS* NA NORMA NBR 14081

TEMPO EM ABERTO	≥ 15 MINUTOS
CURA AO AR	≥ 0,5 MPa
CURA SUBMERSA	≥ 0,5 MPa
DESLIZAMENTO	≤ 2MM


* Moldagem com porcelanato

TEMPO

TRABALHABILIDADE	2 HORAS E 30 MINUTOS.
LIMPEZA COM ESPONJA LIMPA E ÚMIDA	1 HORA, NUNCA UTILIZE ÁCIDOS PARA LIMPEZA.
LIBERAÇÃO DE REJUNTAMENTO	72 HORAS
LIBERAÇÃO PARA TRAFEGO NORMAL	7 DIAS

BOSTIK HOTLINE

Smart help
11-4784-9707



Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com

