

3070

ŠĶIDRS KORĶI SATUROŠS HERMĒTIĶIS KOMPENSĀCIJAS ŠUVĒM UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES

PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliskas skaņas izolācijas īpašības
- Plašs pielietojums
- Liela stingrība
- Liela termiskā izturība
- Salizturīgs
- Nesarūk
- Elastīga šuve

LIETOŠANAS JOMA

BOSTIK 3070 ir vienkomponenta hermētiķis no korķa drupatām uz šķīdinātāja bāzes trokšņa un siltuma izolācijai.

Paredzēts:

- Parketa un sienas savienojuma vietām
- Šuvēm starp ēku un būvju logu rāmjiem un sienām
- Durvīm un starpsienām, kā arī citiem skaņas un siltumizolācijas gadījumiem

Daudzās ar gaisu piepildītās šūnas korķa drupatās rada izolācijas efektu, minimizējot siltuma un aukstuma pārnesi un nodrošinot izcilu izolāciju. Bostik 3070 nodrošina skaņas izolācijas uzlabošanu par 27 dB.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATŅU SAGATAVOŠANA

Virsmām jābūt cietām, līdzenām, sausām, tīrām, bez putekļiem un tauku paliekām. Pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 4 %.



TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Bāze	korķa granulāts polimēra saistvielā
Blīvums	0,35 g/cm ³
Gala sacietēšana	6-12 h atkarībā no gaisa temperatūras
Izturība pret temperatūras iedarbību	no -30 °C līdz +120 °C
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +35 °C
Patēriņš	Šuvēm ar 5 x 5 mm šķērsizmēru ar vienu kārtidžu pietiek aptuveni 12 tekošajiem metriem.

⁽¹⁾Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, sagatavotām pamatnēm.

UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

Saķeres uzlabošanai savienojamās virsmas var iepriekš gruntēt. Uzklājiet Bostik 3070 ar pneimatisko pistoli vai lāpstiņu. Vienmērīgi aizpildiet šuvi ar materiālu. Veicot darbus ārā, pēc pilnīgas sacietēšanas Bostik 3070 jāaizsargā no laikapstākļu iedarbības ar elastīgu hermētiķi. Tam izmanto attiecīgos blīvēšanas materiālus Bostik 2637 un Bostik 2639.

DARBARĪKA TĪRĪŠANA

Pirms izžūšanas notīrīt ar šķīdinātāju,
pēc izžūšanas - mehāniski.

GLABĀŠANA

18 mēneši aizvērtā rūpnīcas iepakojumā;
glabāšana sausā vietā, temperatūrā no +5 °C
līdz +35 °C.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018

Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1

Tālr.: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

E-pasts: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

